

NORD TREK 75W-90 API GL-4/GL-5



Полусинтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач, раздаточных коробок, дифференциалов и ведущих мостов грузовой и специальной техники. Универсальный класс GL-4/GL-5 позволяет применять одно масло в разных узлах трансмиссии. Низкая вязкость при морозе обеспечивает надёжную работу трансмиссии при запуске в сибирский холод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Механические КПП грузовой и специальной техники, где требуется API GL-4
- Ведущие мосты и гипоидные передачи, где требуется API GL-5
- Раздаточные коробки и дифференциалы
- Техника, эксплуатируемая в условиях холодного климата РФ и СНГ

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-4 · API GL-5 · ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/17B/21A · MIL-L-2105E

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕХНИКИ

 SHACMAN	КПП Fast Gear 9/12-ступ., мосты Hande
 FAW	КПП Fast Gear, Fuller, мосты FAW
 FOTON	КПП ZF/Fast Gear, мосты
 HOWO	КПП HW серии, мосты Sinotruk
 DONGFENG DONGFENG MOTOR CORPORATION	КПП Fast Gear, мосты Dongfeng

Уточняйте применение по модели и году выпуска техники.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Метод испытания (ГОСТ / ASTM)	Единицы измерения	Типичные значения
Плотность при 20 °С	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	г/см ³ (кг/м ³)	0,845 (845)
Вязкость кинематическая при 100 °С	ГОСТ 33 / ASTM D445	мм ² /с (сСт)	15,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	-	180
Динамическая вязкость Брукфильд -40°С	ASTM D 5800	мПа×с	131500
Температура самовоспламенения	ГОСТ 12.1.044	°С не ниже	345
Испытание на коррозию металлов	ГОСТ 2917		выдерживает
Температура вспышки в открытом тигле	ГОСТ 4333 / ASTM D92	°С	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D97	°С	-41
Склонность к пенообразованию, при 94 °С при 24 °С после 94 °С	ASTM D 892	см3 не более	10/0 0/0 10/0

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.