

# NORD TREK 80W-90 API GL-5



Минеральное трансмиссионное масло для ведущих мостов и гипоидных передач грузовой и специальной техники. Противозадирный пакет присадок защищает шестерни под высокой нагрузкой. Рабочие свойства сохраняются при температурах до  $-31^{\circ}\text{C}$ .

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Ведущие мосты и гипоидные передачи грузовых автомобилей и спецтехники, где требуется API GL-5
- Дифференциалы
- Техника, эксплуатируемая в умеренном климате
- Не рекомендуется для КПП с бронзовыми синхронизаторами.

## СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-5 · MIL-L-2105D · ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/17B/19B/21A · MAN 342 M2 · SCANIA STO 1:0 · Volvo 97321-89

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателя                           | Метод испытания (ГОСТ / ASTM) | Единицы измерения                      | Типичные значения  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Плотность при $20^{\circ}\text{C}$                | ГОСТ 3900 / ASTM D4052        | г/см <sup>3</sup> (кг/м <sup>3</sup> ) | <b>0,891 (891)</b> |
| Вязкость кинематическая при $100^{\circ}\text{C}$ | ГОСТ 33 / ASTM D445           | мм <sup>2</sup> /с (сСт)               | <b>14,8</b>        |
| Индекс вязкости                                   | ГОСТ 25371 / ASTM D2270       | -                                      | <b>100</b>         |
| Динамическая вязкость при $-26^{\circ}\text{C}$   | ASTM D2983                    | мПа·с                                  | <b>112000</b>      |
| Температура вспышки в открытом тигле              | ГОСТ 4333 / ASTM D92          | $^{\circ}\text{C}$                     | <b>232</b>         |
| Температура застывания, $^{\circ}\text{C}$        | ГОСТ 20287 / ASTM D97         | $^{\circ}\text{C}$                     | <b>-31</b>         |

Типовые показатели не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.